



WEAR	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
FLUID CONDITION	NORMAL



Machine Id
711020
Component
Diesel Engine
Fluid
PETRO CANADA DURON SHP 15W40 (--- GAL)

RECOMMENDATION

Confirmez la source du lubrifiant utilisé pour l'appoint/remplissage. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Sample Number		Client Info		GFL0120686	GFL0107511	GFL0072706
Sample Date		Client Info		13 May 2024	12 Feb 2024	07 Dec 2023
Machine Age	kms	Client Info		119751	109895	6040
Oil Age	kms	Client Info		0	0	0
Filter Age	kms	Client Info		0	0	0
Oil Changed		Client Info		Changed	N/A	Changed
Filter Changed		Client Info		Changed	N/A	Changed
Sample Status				NORMAL	NORMAL	NORMAL

WEAR

Les taux de métaux sont typiques pour la période de rodage d'un nouveau composant.

Iron	ppm	ASTM D5185(m)	>120	8	7	9
Chromium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	0	0
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	<1	<1
Titanium	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	0
Silver	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	<1
Aluminum	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	2	2
Lead	ppm	ASTM D5185(m)	>40	0	<1	<1
Copper	ppm	ASTM D5185(m)	>330	2	2	2
Tin	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	<1	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION












Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicon	ppm	ASTM D5185(m)	>25	2	3	3
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	3	4
Fuel		WC Method	>3.0	<1.0	<1.0	<1.0
Water		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
Soot %	%	ASTM D7844*	>4	0.1	0.1	0.2
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	9.8	7.5	8.0
Sulfation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	21.3	19.5	19.5
Emulsified Water	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

FLUID CONDITION

Les niveaux d'additifs indiquent l'ajout d'une autre marque ou d'un autre type d'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	<1	1
Boron	ppm	ASTM D5185(m)	0	18	1	2
Barium	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	<1
Molybdenum	ppm	ASTM D5185(m)	60	51	59	57
Manganese	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	0	0
Magnesium	ppm	ASTM D5185(m)	1010	606	982	903
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1070	1536	1099	1061
Phosphorus	ppm	ASTM D5185(m)	1150	719	1022	946
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1270	916	1191	1140
Sulfur	ppm	ASTM D5185(m)	2060	1986	2698	2487
Oxidation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	18.6	15.0	15.2
Visc @ 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	15.4	13.9	11.7	11.6



Laboratory : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
Sample No. : GFL0120688
Lab Number : 02635541
Unique Number : 5776694
Test Package : MOB 1

GFL Environmental - 747 - GMA - Solid Waste
 4 Chemin du Tremblay,
 Boucherville, QC
 CA J4B 6Z5
 Contact: Steve Voyer
 svoyer@matrec.ca

To discuss this sample report, contact Customer Service at 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 Validity of results and interpretation are based on the sample and information as supplied.

T:
F: