



USURE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>NORMAL</b>

Identité de la machine

**5195**

Composant

**Moteur à essence**

Fluide

**GASOLINE ENGINE OIL SAE 5W20 (--- GAL)**

**RECOMMANDATION**

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0073963</b>	PC0073870	PC0074668
Date d'échant.		Client Info		<b>10 Jul 2023</b>	23 May 2023	27 Apr 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		<b>0</b>	0	0
Âge de l'huile	kms	Client Info		<b>6370</b>	5835	8095
Âge du filtre	kms	Client Info		<b>6370</b>	5835	8095
Huile changée		Client Info		<b>Changed</b>	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		<b>Changed</b>	Changed	Changed
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	NORMAL

**USURE**

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>150	<b>7</b>	10	13
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>0</b>	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<b>1</b>	2	2
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>0</b>	0	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>155	<b>1</b>	2	2
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>0</b>	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE

**CONTAMINATION**













Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>30	<b>10</b>	15	12
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Essence		WC Method	>4.0	<b>&lt;1.0</b>	<1.0	<1.0
Glycol		WC Method		<b>NEG</b>	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*		<b>0</b>	0	0
Nitration	Abs./cm	ASTM D7624*	>20	<b>6.7</b>	8.3	9.0
Sulfatation	Abs./1mm	ASTM D7415*	>30	<b>17.5</b>	20.2	21.6
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>VLITE</b>	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	<b>NEG</b>	NEG	NEG

**ÉTAT DU FLUIDE**

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>2</b>	3	3
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	75	<b>142</b>	89	91
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	5	<b>0</b>	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	100	<b>68</b>	69	68
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	<1	1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	12	<b>514</b>	490	478
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	2100	<b>1236</b>	1258	1278
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	650	<b>720</b>	700	671
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	850	<b>768</b>	729	736
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2500	<b>2385</b>	2336	2330
Oxydation	Abs./1mm	ASTM D7414*	>25	<b>10.6</b>	13.2	14.1
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*		<b>1.93</b>	---	---
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*		<b>6.55</b>	5.09	4.78
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	44	<b>42.0</b>	41.9	43.8
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	7.5	<b>7.8</b>	7.7	7.9
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	136	<b>158</b>	154	153



ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : PC0073963  
**N° de laboratoire** : 02570596  
**Numéro unique** : 5607642  
**Analyse** : MOB 2 ( Additional Tests: KV40, TAN Auto, TAN Man, VI )

**Reçu** : 18 Jul 2023  
**Diagnostiqué** : 19 Jul 2023  
**Diagnostiqueur** : Wes Davis

**TRANSDEV ST-JEAN**  
 720 TROTTER  
 ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC  
 CA J3B 8T2  
 Contact: Eric Breton  
 eric.breton@transdev.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:  
F: