



USURE	<b>ANORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>NORMAL</b>

Identité de la machine

**8064**

Composant

**Transmission (Auto)**

Fluide

**NOT GIVEN (--- GAL)**

**RECOMMENDATION**

Nous vous recommandons de vidanger le fluide de ce composant si vous ne l'avez pas déjà fait. Nous vous recommandons d'échantillonner de nouveau dès que possible afin de contrôler la situation. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0068310</b>	PC0026807	---
Date d'échant.		Client Info		<b>25 Mar 2023</b>	17 Jun 2020	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		<b>675628</b>	431710	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		<b>0</b>	0	---
Âge du filtre	kms	Client Info		<b>0</b>	0	---
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	---
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	---
Statut de l'échant.				<b>ABNORMAL</b>	NORMAL	---

**USURE**

Le taux de fer est anormal. Usure des engrenages. Le bas indice ferreux (PQ) indique que l'usure ferreuse est due à de la corrosion.

PQ		ASTM D8184*	>50	<b>48</b>	---	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	<b>▲ 188</b>	92	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	<1	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	0	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	<1	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	<1	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>20</b>	13	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>23</b>	4	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	<b>41</b>	81	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>2</b>	2	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>LIGHT</b>	NONE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	---

**CONTAMINATION**

Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.






Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>12</b>	6	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>1</b>	2	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>VLITE</b>	NONE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	<b>NEG</b>	NEG	---

**ÉTAT DU FLUIDE**





Le AN est acceptable pour ce fluide. le fluide n'est plus en état de service en raison d'une usure anormale et/ou sévère.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>34</b>	91	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>89</b>	61	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	<1	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	0	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1</b>	1	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>2</b>	1	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>120</b>	37	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>283</b>	214	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>33</b>	16	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1569</b>	269	---
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*		<b>1.82</b>	0.94	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		<b>33.9</b>	59.4	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		<b>6.6</b>	7.3	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		<b>153</b>	76	---




▲ Alliages ferreux



▲ Fer (ppm)



Plomb (ppm)



**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : PC0068310 **Reçu** : 20 Jul 2023  
**N° de laboratoire** : 02571274 **Diagnostiqué** : 21 Jul 2023  
**Numéro unique** : 5616325 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson  
**Analyse** : MOB 2 ( Additional Tests: KV100, PQ, TAN Man, VI )

**TRANSDEV QUEBEC INC.**  
 210 BOUL. INDUSTRIEL  
 CHATEAUGUAY, QC  
 CA J6J 4Z2  
 Contact: Service Manager

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:  
F: