



# RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>NORMAL</b>

Identité de la machine

**3299**

Composant

**Moteur diesel**

Fluide

**PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (--- LTR)**

## RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>WC0813005</b>	WC0758592	WC0758572
Date d'échant.		Client Info		<b>12 May 2023</b>	14 Feb 2023	07 Dec 2022
Âge d la Machine	mls	Client Info		<b>208381</b>	161841	137741
Âge de l'huile	mls	Client Info		<b>23231</b>	24230	23169
Âge du filtre	mls	Client Info		<b>23231</b>	24230	23169
Huile changée		Client Info		<b>Changed</b>	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		<b>Changed</b>	Changed	Changed
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	NORMAL

## USURE

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	<b>19</b>	29	22
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<b>0</b>	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<b>0</b>	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>6</b>	13	18
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<b>0</b>	0	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0

## CONTAMINATION










There is no indication of any contamination in the oil.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>3</b>	4	3
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>2</b>	10	20
Essence		WC Method	>5	<b>&lt;1.0</b>	<1.0	<1.0
Glycol		WC Method		<b>NEG</b>	0.0	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	<b>0.3</b>	0.4	0.3
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	<b>9.6</b>	11.2	9.7
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	<b>20.7</b>	22.3	21.7
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	<b>NEG</b>	NEG	NEG

## ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>2</b>	2	2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	2	<b>4</b>	4	3
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>0</b>	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	50	<b>62</b>	62	60
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	950	<b>1037</b>	1006	994
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1050	<b>1118</b>	1231	1153
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	995	<b>1098</b>	1122	1092
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1180	<b>1272</b>	1287	1249
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2600	<b>2547</b>	2594	2571
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	<b>17.1</b>	20.8	17.9
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	<b>11.6</b>	11.7	11.6



ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : WC0813005  
**N° de laboratoire** : 02572186  
**Numéro unique** : 5617237  
**Analyse** : MOB 1

**Reçu** : 26 Jul 2023  
**Diagnostiqué** : 26 Jul 2023  
**Diagnostiqueur** : Wes Davis

**MANITOU LIN TRANSPORT**  
 1890 DES SOURCES BOULEVARD  
 POINTE CLAIRE, QC  
 CA H9R 5B1  
 Contact: Eric Marcelin  
 emarcelin@manitoulintransport.com  
 T: (514)694-5111  
 F: (514)694-9739

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.