



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

520321

Composant

Moteur à essence

Fluide

CASTROL SYNTEC 5W20 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0074204	PC0074015	PC0068211
Date d'échant.		Client Info		24 Jul 2023	12 Jun 2023	18 Nov 2022
Âge d la Machine	kms	Client Info		51609	44442	24885
Âge de l'huile	kms	Client Info		7167	8278	8450
Âge du filtre	kms	Client Info		7167	8278	8450
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>150	9	17	18
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>40	2	3	4
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<1	<1	1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>155	16	25	46
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	VLITE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE

CONTAMINATION












Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>30	22	25	24
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	1	1
Essence		WC Method	>4.0	<1.0	<1.0	<1.0
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*		0	0	0
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	9.7	11.8	10.6
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	23.2	26.9	25.4
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>400	2	3	3
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		40	31	28
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		71	72	75
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	1	4
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		531	530	561
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	2400	1232	1236	931
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	750	718	695	618
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	800	764	763	655
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		2320	2339	2319
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	16.2	19.8	18.7
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*		3.90	3.01	3.25
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		42.5	43.1	45.6
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	9.0	7.8	7.9	8.1
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		155	156	151



ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0074204 **Reçu** : 26 Jul 2023
N° de laboratoire : 02572326 **Diagnostiqué** : 27 Jul 2023
Numéro unique : 5617377 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV40, VI)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

TRANSDEV LIMOCAR
 4243 MARCEL-LACASSE
 BOISBRIAND, QC
 CA J7H 1N3
 Contact: Benoit Dumoulin
 benoit.dumoulin@transdev.ca
 T: (450)970-2054
 F: (450)435-1141