



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

7230

Composant

Moteur diesel

Fluide

PETRO CANADA 10W30 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0075493	PC0075439	PC0067672
Date d'échant.		Client Info		23 Aug 2023	01 Jun 2023	27 Feb 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		140168	136476	132279
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	kms	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	18	20	51
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	0	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	3	5	15
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	0	0	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<1	<1	1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	0	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION













Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	5	4	8
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	2	6
Essence		WC Method	>5	<1.0	<1.0	1.7
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0	0.1	0.3
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	7.7	7.6	11.7
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	20.6	19.1	26.1
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	2	6
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		7	6	9
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		56	59	61
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		917	951	924
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		1024	1107	1078
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		1018	1074	1024
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		1157	1191	1135
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		2433	2563	2393
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	15.6	15.3	22.0
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		66.4	72.0	72.5
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		10.5	11.1	11.0
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		146	145	141



ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 GFL Environmental - 737 - Quebec City Hauling
N° d'échantillon : PC0075493 **Reçu** : 25 Aug 2023
N° de laboratoire : 02578407 **Diagnostiqué** : 25 Aug 2023
Numéro unique : 5631467 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

6205 Boul. Wilfrid Hamel,
Quebec City, QC
CA G2E 5G8
Contact: Dave Beaulieu
davebeaulieu@matrec.ca

T:
F: