



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL



Identité de la machine

911040

Composant

Moteur diesel

Fluide

PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		GFL0087594	GFL0067393	GFL0061848
Date d'échant.		Client Info		30 Aug 2023	09 Mar 2023	04 Jan 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		145324	4278	97433
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	1200	0
Âge du filtre	kms	Client Info		0	1200	0
Huile changée		Client Info		N/A	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		N/A	Changed	Changed
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>120	42	15	17
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	3	3	3
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	2	<1	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	3	1	3
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<1	<1	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION










Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	5	3	3
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	<1	3
Essence		WC Method	>3.0	<1.0	<1.0	<1.0
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>4	1.3	0.5	0.5
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	11.4	8.5	8.7
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	26.3	22.6	20.4
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		11	3	2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	2	1	2	5
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	50	62	58	57
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	950	1005	946	889
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1093	1176	1254
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	995	1042	1069	1010
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1180	1215	1200	1147
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2600	2047	2531	2413
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	20.7	16.3	15.3
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	11.6	11.4	10.9



ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 GFL Environmental - 747 - GMA - Solid Waste
N° d'échantillon : GFL0087594 **Reçu** : 05 Sep 2023
N° de laboratoire : 02580291 **Diagnostiqué** : 05 Sep 2023
Numéro unique : 5633351 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson
Analyse : MOB 1

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Contact: Steve Voyer
svoyer@matrec.ca

T: (450)641-3070

F: