



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

FREIGHTLINER 49648

Composant

Moteur diesel

Fluide

PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (--- LTR)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0076006	PC0065013	PC
Date d'échant.		Client Info		14 Sep 2023	11 Aug 2022	17 Mar 2020
Âge d la Machine	kms	Client Info		0	184509	0
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	22173	0
Âge du filtre	kms	Client Info		0	22173	0
Huile changée		Client Info		N/A	Changed	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	Changed	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	24	42	35
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	4	5
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	0	0	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	1	3	2
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	<1	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	VLITE	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---

CONTAMINATION











Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	7	12	11
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	4	8	2
Essence		WC Method	>5	<1.0	<1.0	1
Glycol		WC Method		NEG	0.0	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.1	0.4	0.6
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	11.2	12.7	12.1
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	23.2	27.0	25.0
Limon	scalar	Visual*	NONE	VLITE	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		11	17	1
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	2	15	59	14
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	<1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	50	58	50	59
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	950	929	624	928
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1280	2122	1234
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	995	1058	1191	1025
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1180	1204	1505	1292
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2600	2406	2992	2632
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	21.0	24.5	17.5
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	80.1	83.4	97	79.7
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	12.2	13.4	12.0
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	144	141	137	---



ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0076006 **Reçu** : 15 Sep 2023
N° de laboratoire : 02582696 **Diagnostiqué** : 15 Sep 2023
Numéro unique : 5643761 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI, Visual)

LOCATION BROSSARD INC
 2190 HYMUS
 DORVAL, QC
 CA H9P 1J7
 Contact: Shawn Lamoureux
 slamoureux@brossard.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:
F: