



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

501085

Composant

Transmission (Auto)

Fluide

DEXRON III (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide était spécifié comme (GENERIC) DEXRON III, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indiquent que ce fluide est du SAE 75W80 Tractor TDH Fluid. Veuillez confirmer la viscosité de l'huile et veuillez préciser la marque de votre prochain échantillon.

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.













CONTAMINATION

Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0073171	PC0071795	PC0066272
Date d'échant.		Client Info		13 Sep 2023	21 Jun 2023	21 Feb 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		610435	582053	829539
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	kms	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	Not Changed
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	Changed
Statut de l'échant.				NORMAL	ABNORMAL	ATTENTION
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>220	36	53	97
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>75	4	11	42
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>95	2	5	▲ 64
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>60	60	▲ 67	23
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	<1	▲ 5
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	17	15	9
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	2	4
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	NEG
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	4	13
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		2	15	89
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		1	<1	<1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		6	5	2
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		6	6	<1
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		944	799	47
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		759	667	289
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		22	26	23
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		4032	3499	729
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	26.0	54.6	▲ 51.8	36.0
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	5.5	9.1	▲ 8.8	6.9
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	155	147	148	154



ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 GFL Environmental - 737 - Quebec City Hauling
N° d'échantillon : PC0073171 **Reçu** : 18 Sep 2023
N° de laboratoire : 02583208 **Diagnostiqueur** : 19 Sep 2023
Numéro unique : 5644273 **Diagnostiqueur** : Bill Quesnel
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, V1)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

6205 Boul. Wilfrid Hamel,
Quebec City, QC
CA G2E 5G8
Contact: Dave Beaulieu
davebeaulieu@matrec.ca

T:
F: