



Identité de la machine

713044

Composant

Moteur diesel

Fluide

PETRO CANADA 10W30 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0077616	PC0077471	PC0067670
Date d'échant.		Client Info		17 Oct 2023	31 Jul 2023	27 Feb 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		26789	22099	38860
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	kms	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	ABNORMAL

USURE

Les taux de métaux sont typiques pour la période de rodage d'un nouveau composant.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>120	15	15	38
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	2	5	▲ 19
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	<1	<1
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	1	6
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<1	0	3
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	2	7	105
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	1	1	3
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION











Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	6	7	▲ 100
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	2	10
Essence		WC Method	>3.0	<1.0	<1.0	<1.0
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>4	0.4	0.4	0.1
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	7.6	7.9	10.3
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	19.8	21.4	26.6
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		3	2	4
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		8	53	272
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<1	0	<1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		59	54	110
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	7
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		906	403	685
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		1123	1763	1456
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		974	1030	705
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		1170	1201	760
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		2399	2652	1965
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	15.6	16.4	22.7
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		72.7	79.0	60.7
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		11.1	11.7	9.8
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		143	141	146



ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 GFL Environmental - 737 - Quebec City Hauling
N° d'échantillon : PC0077616 **Reçu** : 18 Oct 2023
N° de laboratoire : 02589963 **Diagnostiqué** : 18 Oct 2023
Numéro unique : 5659029 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI)

6205 Boul. Wilfrid Hamel,
Quebec City, QC
CA G2E 5G8
Contact: Dave Beaulieu
davebeaulieu@matrec.ca

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:
F: