



USURE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>NORMAL</b>

Identité de la machine

**5096**

Composant

**Moteur à essence**

Fluide

**SAE 5W30 (--- GAL)**

**RECOMMANDATION**

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0074327</b>	PC0032797	---
Date d'échant.		Client Info		<b>05 Oct 2023</b>	01 Nov 2020	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		<b>209047</b>	43352	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		<b>0</b>	8000	---
Âge du filtre	kms	Client Info		<b>0</b>	8000	---
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	---
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	---
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	---

**USURE**

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>150	<b>14</b>	15	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	<1	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	<1	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>&lt;1</b>	0	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<b>4</b>	2	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>0</b>	0	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>155	<b>1</b>	1	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>0</b>	0	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	<1	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---

**CONTAMINATION**












Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>30	<b>18</b>	30	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>0</b>	<1	---
Essence		WC Method	>4.0	<b>&lt;1.0</b>	<1.0	---
Glycol		WC Method		<b>NEG</b>	NEG	---
% de suie	%	ASTM D7844*		<b>0</b>	0	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	<b>11.5</b>	12.6	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	<b>22.9</b>	23.7	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>VLITE</b>	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	<b>NEG</b>	NEG	---

**ÉTAT DU FLUIDE**

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>400	<b>4</b>	3	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>36</b>	50	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	0	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>72</b>	65	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	<1	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>503</b>	476	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1207</b>	1164	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>658</b>	583	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>734</b>	733	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>2302</b>	2326	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	<b>16.7</b>	16.8	---
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*		<b>4.44</b>	4.80	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	60.0	<b>54.2</b>	55.2	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	11.0	<b>9.7</b>	9.6	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	177	<b>165</b>	159	---



ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : PC0074327  
**N° de laboratoire** : 02591742  
**Numéro unique** : 5668821  
**Analyse** : MOB 2 ( Additional Tests: KV40, VI )

**Reçu** : 25 Oct 2023  
**Diagnostiqué** : 27 Oct 2023  
**Diagnostiqueur** : Wes Davis

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

**Transdev Quebec Inc.**  
 220 J-A Bombardier  
 Boucherville, QC  
 CA J4B 8V6

Contact: Marc-Andre Perrault  
 marc-andre.perrault@transdev.com

T: (514)212-6562  
 F: (450)446-5666