



# LIEBHERR

## RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE **NORMAL**

CONTAMINATION **NORMAL**

ÉTAT DU FLUIDE **NORMAL**



Identité de la machine

**LIEBHERR L586 44337-1334**

Composant

**Système hydraulique**

Fluide

**NOT GIVEN (--- GAL)**

### RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indiqués que ce fluide est du ISO 32 AW Hydraulic Oil. Veuillez confirmer la viscosité de l'huile et veuillez préciser la marque de votre prochain échantillon.

### USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.








### CONTAMINATION

La propreté du système est acceptable pour votre objectif de propreté ISO 4406. La propreté du système et du fluide est acceptable.

### ÉTAT DU FLUIDE

La viscosité de l'échantillon se situe dans la portée de l'ISO 32; nous vous conseillons de vérifier. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>LH</b>	---	---
Date d'échant.		Client Info		<b>20 Oct 2023</b>	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>10000</b>	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	---	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>23</b>	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>5</b>	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>&lt;1</b>	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>2</b>	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<b>6</b>	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>4</b>	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>0</b>	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<b>9</b>	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>1</b>	---	---
Particules >4µ		ASTM D7647	>20000	<b>8015</b>	---	---
Particules >6µ		ASTM D7647	>5000	<b>243</b>	---	---
Particules >14µ		ASTM D7647	>640	<b>6</b>	---	---
Particules >21µ		ASTM D7647	>160	<b>1</b>	---	---
Particules >38µ		ASTM D7647	>40	<b>0</b>	---	---
Particules >71µ		ASTM D7647	>10	<b>0</b>	---	---
Propreté de l'huile		ISO 4406 (c)	>21/19/16	<b>20/15/10</b>	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	<b>NEG</b>	---	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>3</b>	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>3</b>	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>17</b>	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>408</b>	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>516</b>	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>632</b>	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1770</b>	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		<b>36.4</b>	---	---



**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : LH **Reçu** : 25 Oct 2023  
**N° de laboratoire** : 02591789 **Diagnostiqué** : 26 Oct 2023  
**Numéro unique** : 5668868 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: PrtCount )

**2M RESSOURCES INC.**  
 450 RUE SAINT-MICHEL  
 ST-JEAN SUR RICHELIEU, QC  
 CA J3B 1T4  
 Contact: Service Manager

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T: (450)348-0808  
 F: