



USURE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>NORMAL</b>

Identité de la machine

**223919**

Composant

**Transmission (Auto)**

Fluide

**PETRO CANADA DURADRIVE HD SYNTHETIC ATF (--- GAL)**

**RECOMMENDATION**

Confirm the source of the lubricant being utilized for top-up/fill.  
Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0073912</b>	---	---
Date d'échant.		Client Info		<b>27 Oct 2023</b>	---	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		<b>79628</b>	---	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		<b>49618</b>	---	---
Âge du filtre	kms	Client Info		<b>49618</b>	---	---
Huile changée		Client Info		<b>Changed</b>	---	---
Filtre changé		Client Info		<b>Changed</b>	---	---
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	---	---

**USURE**

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

PQ		ASTM D8184*	>50	<b>0</b>	---	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	<b>45</b>	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>5</b>	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>19</b>	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	<b>21</b>	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>0</b>	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---

**CONTAMINATION**














Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>6</b>	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>1</b>	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	<b>NEG</b>	---	---

**ÉTAT DU FLUIDE**

Les niveaux d'additifs indiquent l'ajout d'une autre marque ou d'un autre type d'huile. Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de le fluide permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>14</b>	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>100</b>	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1</b>	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1</b>	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>33</b>	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>254</b>	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>22</b>	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>765</b>	---	---
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*		<b>0.93</b>	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	36.1	<b>34.1</b>	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	7.42	<b>6.9</b>	---	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	178	<b>167</b>	---	---



**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : PC0073912  
**N° de laboratoire** : 02593302  
**Numéro unique** : 5670381  
**Analyse** : MOB 2 ( Additional Tests: KV100, PQ, VI )

**TRANSDEV LIMOCAR**  
 4243 MARCEL-LACASSE  
 BOISBRIAND, QC  
 CA J7H 1N3  
 Contact: Benoit Dumoulin  
 benoit.dumoulin@transdev.ca  
 T: (450)970-2054  
 F: (450)435-1141

*Reçu* : 01 Nov 2023  
*Diagnostiqué* : 02 Nov 2023  
*Diagnostiqueur* : Kevin Marson

*Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.*