



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Secteur
MICHAUDVILLE

Identité de la machine

1207

Composant

Transmission (Auto)

Fluide

DEXRON III (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. The fluid was not specified, however, a fluid match indicates that this fluid is (GENERIC) DEXRON III. Please confirm. Please specify the component make and model with your next sample.

USURE

All component wear rates are normal.











CONTAMINATION

There is no indication of any contamination in the fluid.

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the fluid is acceptable for the time in service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0082535	PC0077443	PC0070885
Date d'échant.		Client Info		21 Nov 2023	14 Aug 2023	09 Feb 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		13975	13467	12945
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	ABNORMAL
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	68	52	▲ 177
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	13	11	34
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	3	2	10
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	11	10	29
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	2	2	5
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	5	5	8
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	1	1
L'eau		WC Method	>0.1	NEG	NEG	NEG
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	VLITE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	NEG
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		4	4	8
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		74	76	87
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	0
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	2
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		3	3	2
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		152	144	195
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		240	251	334
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		20	18	43
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		1398	1407	1273
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	26.0	33.9	34.6	37.0
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	5.5	6.7	6.9	7
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	155	158	161	159



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.
N° d'échantillon : PC0082535 **Reçu** : 22 Nov 2023
N° de laboratoire : 02598200 **Diagnostiqué** : 22 Nov 2023
Numéro unique : 5683280 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, VI)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.