



# RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>NORMAL</b>

Secteur

**52000 series**

Identité de la machine

**Navistar 52801**

Composant

**Moteur diesel**

Fluide

**PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (40 LTR)**

## RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>WC0877560</b>	WC0857923	WC0787338
Date d'échant.		Client Info		<b>04 Nov 2023</b>	26 Sep 2023	21 Mar 2023
Âge d la Machine	mls	Client Info		<b>402578</b>	65590	354758
Âge de l'huile	mls	Client Info		<b>0</b>	65590	25622
Âge du filtre	mls	Client Info		<b>0</b>	65590	25622
Huile changée		Client Info		<b>Not Changd</b>	N/A	Changed
Filtre changé		Client Info		<b>Not Changd</b>	N/A	Changed
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	ABNORMAL	ABNORMAL

## USURE

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>90	<b>40</b>	▲ 258	50
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>1</b>	5	1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>0</b>	0	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>&lt;1</b>	<1	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>3</b>	7	8
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<b>3</b>	19	8
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<b>1</b>	4	2
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<b>0</b>	<1	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0

## CONTAMINATION










There is no indication of any contamination in the oil.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>4</b>	8	4
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>2</b>	7	8
Essence		WC Method	>3.0	<b>&lt;1.0</b>	<1.0	▲ 1.4
L'eau		WC Method	>0.2	<b>NEG</b>	NEG	NEG
Glycol		WC Method		<b>NEG</b>	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>6	<b>0.4</b>	1.1	1
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	<b>9.7</b>	13.7	13.4
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	<b>21.8</b>	26.6	23.8
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	<b>NEG</b>	NEG	NEG

## ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>2</b>	3	4
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	2	<b>2</b>	3	3
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>0</b>	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	50	<b>60</b>	65	63
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>0</b>	2	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	950	<b>983</b>	1020	1015
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1050	<b>1276</b>	1121	1255
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	995	<b>1027</b>	1061	1132
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1180	<b>1261</b>	1283	1308
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2600	<b>2751</b>	2299	2568
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	<b>17.8</b>	24.2	20.0
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	<b>11.7</b>	11.5	▲ 10.0



ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : WC0877560  
**N° de laboratoire** : 02598648  
**Numéro unique** : 5683728  
**Analyse** : MOB 1

**MANITOU LIN TRANSPORT**  
 1890 DES SOURCES BOULEVARD  
 POINTE CLAIRE, QC  
 CA H9R 5B1  
 Contact: Eric Marcelin  
 emarcelin@manitoulintransport.com  
 T: (514)694-5111  
 F: (514)694-9739

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.