



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

1597

Composant

Transmission Manuelle

Fluide

NOT GIVEN (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample. Please specify the brand, type, and viscosity of the oil on your next sample.

USURE

All component wear rates are normal.











CONTAMINATION

There is no indication of any contamination in the fluid.

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the fluid is acceptable for the time in service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0082468	PC0051234	PC0034240
Date d'échant.		Client Info		26 Nov 2023	09 Sep 2021	27 Jul 2020
Âge d la Machine	hrs	Client Info		23703	11366	9539
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	Not Changd
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	Not Changd
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>200	120	65	52
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<1	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>7	<1	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	6	2	2
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>45	<1	<1	2
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	6	13	14
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	<1	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	LIGHT	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>125	28	4	3
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	89	1	2
L'eau		WC Method	>0.1	NEG	NEG	NEG
Limon	scalar	Visual*	NONE	VLITE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	VLITE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	NEG
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		13	3	3
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		317	276	257
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		4	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	<1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		4	2	2
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		4	<1	2
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		55	51	48
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		1066	1233	1135
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		7	5	10
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		627	442	508
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		96.5	95.5	96.2
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		14.9	14.6	14.3
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		161	159	153



ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.
N° d'échantillon : PC0082468 **Reçu** : 27 Nov 2023 270 RUE BRUNET
N° de laboratoire : 02599068 **Diagnostiqué** : 27 Nov 2023 MONT ST-HILAIRE, QC
Numéro unique : 5684148 **Diagnostiqueur** : Wes Davis CA J3H 0M6
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, VI) Contact: Martin Trudel

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

mtrudel@michaudville.com

T:

F: