



LIEBHERR

RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE **NORMAL**

CONTAMINATION **NORMAL**

ÉTAT DU FLUIDE **NORMAL**



Identité de la machine
LIEBHERR LH30M 143328-1253

Composant
Entraînement de tourelle

Fluide
LIEBHERR GEAR BASIC 90 LS (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		LH0248017	LH0248005	LH0247993
Date d'échant.		Client Info		29 Nov 2023	19 Sep 2023	21 Jun 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		4964	4001	2974
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		Not Chngd	Changed	Not Chngd
Filtre changé		Client Info		None	None	None
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>1450	63	184	149
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>11	<1	1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<1	<1	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	<1	<1
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>4	1	3	2
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>542	55	74	78
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>38	2	8	7
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE

CONTAMINATION










Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<1	3	3
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	2	<1
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		1	4	3
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	0	1	6	7
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	4	4
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	0
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	<1	4	2	<1
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	<1	6	16	10
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	2143	2231	2290	2352
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	<1	12	32	20
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	23468	24851	25589	26447
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	170	176	184	184



ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : LH0248017 **Reçu** : 04 Dec 2023
N° de laboratoire : 02600735 **Diagnostiqué** : 05 Dec 2023
Numéro unique : 5685815 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOBCE (Additional Tests: Visual)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Scierie Girard Inc.

5872 Rte. Bouleaux (Route 172)
Shipsshaw, QC
CA G7P 1E3

Contact: Service

benoit@scieriegirard.com

T:

F: