



USURE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>NORMAL</b>

Identité de la machine

**2012072**

Composant

**Moteur diesel**

Fluid

{not provided} (--- GAL)

**RECOMMANDATION**

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indique que ce fluide est du SAE 5W40 Diesel Engine Oil. Veuillez confirmer la viscosité de l'huile et veuillez préciser la marque de votre prochain échantillon. Veuillez préciser la marque et le modèle du composant lors du prochain échantillon.

**USURE**

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.












**CONTAMINATION**

Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

**ÉTAT DU FLUIDE**

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0015266</b>	---	---
Date d'échant.		Client Info		<b>07 Dec 2019</b>	---	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		<b>269251</b>	---	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		<b>0</b>	---	---
Âge du filtre	kms	Client Info		<b>0</b>	---	---
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	---	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	<b>19</b>	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<b>&lt;1</b>	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<b>0</b>	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>5</b>	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<b>0</b>	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<b>1</b>	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<b>0</b>	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>2</b>	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>2</b>	---	---
Essence		WC Method	>5	<b>&lt;1.0</b>	---	---
L'eau		WC Method	>0.2	<b>NEG</b>	---	---
Glycol		WC Method		<b>NEG</b>	---	---
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	<b>0.6</b>	---	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	<b>8.3</b>	---	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	<b>19.1</b>	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	<b>NEG</b>	---	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>3</b>	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>4</b>	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>55</b>	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>882</b>	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1187</b>	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>968</b>	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1155</b>	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>2649</b>	---	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	<b>14.1</b>	---	---
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*		<b>10.09</b>	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		<b>92.1</b>	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		<b>13.3</b>	---	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		<b>144</b>	---	---



**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : PC0015266 **Reçu** : 14 Dec 2023  
**N° de laboratoire** : 02603022 **Diagnostiqué** : 18 Dec 2023  
**Numéro unique** : 5696107 **Diagnostiqueur** : Wes Davis  
**Analyse** : MOB 2 ( Additional Tests: KV40, VI )

**TRANSDEV QUEBEC INC.**  
 16 DAVID SWAN  
 EAST-ANGUS, QC  
 CA J0B 1R0  
 Contact: Service Manager

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:  
F: