



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Secteur
MICHAUDVILLE

Identité de la machine

5511

Composant

Système hydraulique

Fluid

TDH FLUID SAE 75W80 (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample.

USURE

All component wear rates are normal.











CONTAMINATION

There is no indication of any contamination in the oil.

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0071995	PC0070911	PC0065854
Date d'échant.		Client Info		16 Jan 2024	12 Mar 2023	09 Aug 2022
Âge d la Machine	hrs	Client Info		5308	4593	4399
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL
<hr/>						
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>20	15	10	13
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	1
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>10	2	2	2
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	<1	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>75	7	5	8
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	<1	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
<hr/>						
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	6	6	6
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	3	<1	12
L'eau		WC Method	>0.1	NEG	NEG	NEG
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	VLITE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	.2%
<hr/>						
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		3	2	4
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	10	14	14	20
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	10	6	4	6
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	10	8	7	5
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	100	136	113	74
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	3500	2081	2383	2170
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1150	910	996	907
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1150	922	1000	895
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	5000	2834	3059	2507
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	48	48.9	52.3	47.9
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	9.0	8.3	9	8.1
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	171	144	153	141



ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.
N° d'échantillon : PC0071995 **Reçu** : 17 Jan 2024
N° de laboratoire : 02609317 **Diagnostiqué** : 17 Jan 2024
Numéro unique : 5710403 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, VI)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

270 RUE BRUNET
MONT ST-HILAIRE, QC
CA J3H 0M6
Contact: Martin Trudel
mtrudel@michaudville.com

T:
F: