



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

3049215

Composant

Moteur diesel

Fluid

{not provided} (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon.

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.












CONTAMINATION

Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

ÉTAT DU FLUIDE

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0074075	PC0063744	---
Date d'échant.		Client Info		04 Dec 2023	20 May 2023	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		764271	723518	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	---
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	---
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	---
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	---
<hr/>						
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	15	13	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	<1	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	<1	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	4	2	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<1	<1	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<1	1	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	0	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
<hr/>						
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	4	3	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	2	---
Essence		WC Method	>5	<1.0	<1.0	---
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	---
Glycol		WC Method		NEG	NEG	---
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.2	0.1	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	8.0	9.4	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	19.7	19.8	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	---
<hr/>						
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		5	6	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<1	4	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		57	63	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		942	1018	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		1056	1114	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		998	1018	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		1164	1271	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		2625	2568	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	15.5	16.2	---
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*		9.26	9.22	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		96.6	99.5	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		13.6	13.8	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		141	140	---



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0074075 **Reçu** : 02 Feb 2024
N° de laboratoire : 02613164 **Diagnostiqué** : 06 Feb 2024
Numéro unique : 5722259 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV40, VI)

TRANSDEV QUEBEC INC.
 210 BOUL. INDUSTRIEL
 CHATEAUGUAY, QC
 CA J6J 4Z2
 Contact: Service Manager

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:
F: