



Identité de la machine

1520

Composant

Transmission Manuelle

Fluid

{not provided} (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample. Please specify the brand, type, and viscosity of the oil on your next sample.

USURE

All component wear rates are normal.











CONTAMINATION

There is no indication of any contamination in the fluid.

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the fluid is acceptable for the time in service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0083691	PC0082234	PC0077371
Date d'échant.		Client Info		04 Feb 2024	17 Oct 2023	25 Jul 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		21959	3081	2619
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	kms	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>200	142	139	123
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	1	1	1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>7	0	<1	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	20	20	18
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>45	3	3	2
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	124	103	87
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	<1	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	LIGHT	VLITE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>125	3	3	3
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	<1	2
L'eau		WC Method	>0.1	NEG	NEG	NEG
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	VLITE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	NEG
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		7	7	7
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		191	213	200
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		2	3	2
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		2	2	2
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		11	10	10
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		5	5	4
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		59	58	58
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		844	843	902
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		20	17	15
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		359	345	354
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		84.8	85.1	85.4
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		13.2	13.1	13.1
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		156	154	153



ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.
N° d'échantillon : PC0083691 **Reçu** : 05 Feb 2024
N° de laboratoire : 02613473 **Diagnostiqué** : 06 Feb 2024
Numéro unique : 5722568 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, VI)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

270 RUE BRUNET
MONT ST-HILAIRE, QC
CA J3H 0M6
Contact: Martin Trudel
mtrudel@michaudville.com

T:
F: