



# LIEBHERR

## RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE **NORMAL**

CONTAMINATION **NORMAL**

ÉTAT DU FLUIDE **NORMAL**



Secteur

**(345481)**

Identité de la machine

**128862-1216**

Composant

**Moyeu de roue Avant droit**

Fluid

**LIEBHERR GEAR BASIC 90 LS (--- GAL)**

### RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>LH0284344</b>	LH	LH0251064
Date d'échant.		Client Info		<b>06 Feb 2024</b>	17 Jul 2023	09 Feb 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>5027</b>	3940	3024
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Huile changée		Client Info		<b>Changed</b>	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	N/A
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	NORMAL

### USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>325	<b>22</b>	15	12
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<b>0</b>	0	0
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>0</b>	<1	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	<1	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>&lt;1</b>	<1	0
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<b>&lt;1</b>	0	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>75	<b>5</b>	4	6
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<b>0</b>	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE

### CONTAMINATION










Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>75	<b>1</b>	1	23
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	<1	<1
L'eau		WC Method	>0.2	<b>NEG</b>	NEG	NEG
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>VLITE</b>	VLITE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	<b>NEG</b>	NEG	NEG

### ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>7</b>	9	4
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>&lt;1</b>	1	1
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>0</b>	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>0</b>	<1	0
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>0</b>	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	<1	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	<1	<b>7</b>	13	14
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	2143	<b>2385</b>	2344	2412
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	<1	<b>11</b>	14	10
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	23468	<b>26178</b>	25731	27073
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	170	<b>187</b>	181	180



ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9

**N° d'échantillon** : LH0284344

**N° de laboratoire** : 02615104

**Numéro unique** : 5724199

**Analyse** : MOB 1

**Reçu** : 12 Feb 2024

**Tested** : 13 Feb 2024

**Diagnostiqué** : 13 Feb 2024 - Wes Davis

**American Iron and Metal**

10171 AVE PELLETIER

MONTREAL-NORD, QC

CA H1H 3R2

Contact: Allen Singerman

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:

F: