



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

306217

Composant

Moteur diesel

Fluid

DIESEL ENGINE OIL SAE 15W40 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0079048	PC0079679	PC0074067
Date d'échant.		Client Info		22 Mar 2024	24 Jan 2024	22 Nov 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		645335	631487	617216
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	kms	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	Changed	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	Changed	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	10	10	10
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	<1	0
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	0	<1
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	2	2
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	0	<1	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	6	7	12
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION













Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	2	3	4
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	1	0
Essence		WC Method	>5	<1.0	<1.0	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.3	0.2	0.2
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	9.1	9.0	7.8
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	19.7	19.5	19.2
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>158	6	6	5
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	250	1	<1	1
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	10	0	0	<1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	100	59	58	58
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	450	968	935	949
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	3000	1047	1045	1056
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1150	981	980	958
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1350	1191	1159	1193
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	4250	2418	2540	2416
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	16.1	16.4	15.3
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*	8.5	9.66	9.11	9.44
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	115	91.5	90.9	93.2
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	14.4	13.0	13.1	13.3
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	126	140	143	142



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0079048
N° de laboratoire : 02630150
Numéro unique : 5763282
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV40, VI)

TRANSDEV QUEBEC INC.
 210 BOUL. INDUSTRIEL
 CHATEAUGUAY, QC
 CA J6J 4Z2
 Contact: Service Manager

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:
F: