



# LIEBHERR

## RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE **NORMAL**

CONTAMINATION **NORMAL**

ÉTAT DU FLUIDE **NORMAL**



Secteur

**(364161)**

Identité de la machine

**LIEBHERR L538 062535-1754**

Composant

**Moyeu de roue Arrière droit**

Fluid

**LIEBHERR GEAR BASIC 90 LS (--- GAL)**

### RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>LH</b>	LH	---
Date d'échant.		Client Info		<b>12 Apr 2024</b>	02 May 2023	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>2949</b>	2500	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	---
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	---
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	---
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	---

### USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>500	<b>12</b>	20	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>8	<b>0</b>	0	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	<1	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	<1	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	<1	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	<1	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>0</b>	0	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>VLITE</b>	NONE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	---

### CONTAMINATION










Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>0</b>	<1	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>0</b>	<1	---
L'eau		WC Method	>0.2	<b>NEG</b>	NEG	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>VLITE</b>	NONE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	<b>NEG</b>	NEG	---

### ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1</b>	2	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>&lt;1</b>	<1	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>0</b>	0	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>0</b>	0	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>0</b>	<1	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	<1	<b>&lt;1</b>	<1	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	<1	<b>5</b>	<1	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	2143	<b>2114</b>	2472	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	<1	<b>8</b>	4	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	23468	<b>24778</b>	28200	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	170	<b>181</b>	179	---



**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : LH **Reçu** : 23 May 2024  
**N° de laboratoire** : 02637235 **Tested** : 23 May 2024  
**Numéro unique** : 5786397 **Diagnostiqué** : 23 May 2024 - Wes Davis  
**Analyse** : MOB 1

**Location Deric**  
 500 Rue Ressac, Batiment B  
 Quebec, QC  
 CA G1J 5L7  
 Contact: Anthony Lavallee  
 anthony.lavallee@grouperideric.ca

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:  
F: