



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

300612

Composant

Moteur diesel

Fluid

DIESEL ENGINE OIL SAE 15W40 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0086749	PC0078978	PC0079179
Date d'échant.		Client Info		21 May 2024	15 Feb 2024	13 Dec 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		1167002	1143126	1130857
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	12500	12500
Âge du filtre	kms	Client Info		0	12500	12500
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	Changed
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	Changed
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	10	19	17
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	2	2
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	0	0	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<1	<1	<1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION













Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	4	4	4
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	6	2	3
Essence		WC Method	>5	<1.0	<1.0	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Glycol		WC Method		NEG	NEG	0.0
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.6	1	1.1
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	7.0	9.7	9.8
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	20.3	22.8	22.6
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>158	8	13	21
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	250	14	1	1
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	10	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	100	56	63	60
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	450	887	1031	990
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	3000	1166	1194	1065
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1150	1016	1115	1010
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1350	1172	1290	1207
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	4250	2495	2810	2550
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	14.3	17.4	16.9
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*	8.5	9.85	10.36	10.36
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	115	107	107	108
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	14.4	14.6	14.5	14.7
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	126	140	139	140



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0086749
N° de laboratoire : 02642820
Numéro unique : 5800359
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV40, VI)

Reçu : 19 Jun 2024
Tested : 20 Jun 2024
Diagnostiqué : 20 Jun 2024 - Wes Davis

TRANSDEV LIMOCAR
 1500 LOUIS MARCHAND
 BELOEIL, QC
 CA J3G 6S3

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Contact: Patrick Vieux-Pernon
 patrick.vieux-pernon@transdev.com
 T: (450)446-8899
 F: (450)446-5666