



Identité de la machine

1515
Composant
Transmission (Auto)
Fluid
{not provided} (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample. Please specify the brand, type, and viscosity of the oil on your next sample.

USURE

All component wear rates are normal.











CONTAMINATION

There is no indication of any contamination in the fluid.

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the fluid is acceptable for the time in service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0085080	PC0084443	PC0082531
Date d'échant.		Client Info		26 Jun 2024	12 Mar 2024	21 Nov 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		5992	5484	4993
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	144	135	141
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	2	2	2
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<1	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	<1
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	22	22	21
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	2	1	2
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	58	55	55
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	<1	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	VLITE	NONE	NONE
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	4	4	5
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	4	2	1
L'eau		WC Method	>0.1	NEG	NEG	NEG
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	LIGHT
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	NEG
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		7	5	5
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		194	191	191
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		3	3	3
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		14	14	14
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		4	5	4
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		63	64	62
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		835	856	845
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		32	28	23
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		348	373	349
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		93.7	94.1	94.0
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		13.7	13.9	13.8
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		148	150	149



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0085080
N° de laboratoire : 02644370
Numéro unique : 5801909
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, VI)
Reçu : 27 Jun 2024
Tested : 27 Jun 2024
Diagnostiqué : 27 Jun 2024 - Kevin Marson

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
 270 RUE BRUNET
 MONT ST-HILAIRE, QC
 CA J3H 0M6
 Contact: Martin Trudel
 mtrudel@michaudville.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.