





08/09/2022

SEÑORES: NORDEX WINDPOWER S.A. / Planta: Parque Eólico Chubut Norte
 Ruta Nacional N°237, Km. 1205
 - Puerto Madryn - Chubut

INFORME DE ENSAYO

Equipo: **Chub WTG 17 - Nordex - Delta 4000 N149/4X**
 Componente: **Multiplicadora - WINERGY - PZAB 3600**

Muestra Nro 22080485 - Informe Nro 026442 v.2 Complementario

CÓDIGO DE ESTADO GENERAL: REGULAR 		
SA		<p>Viscosidad: Normal, corresponde al grado ISO VG 320. Presenta alto índice de viscosidad.</p> <p>Aditivos: presentes.</p> <p>Envejecimiento: no se detecta. El valor de oxidación es normal. La acidez es normal.</p>
CO		<p>Agua: no se detecta.</p> <p>Sólidos: presentes (el código ISO de limpieza es algo elevado en partículas finas).</p>
DE		<p>Ferroso: leve.</p> <p>No ferroso: No detectado.</p> <p>PQI (Densidad ferrosa): bajo.</p>
ACCIÓN		<p>Se sugiere incrementar las prácticas de purificación por filtración, verificar estado del filtro.</p> <p>Repetir control en 6 meses.</p>
Claves: SA = Salud del lubricante, CO = Contaminantes, DE = Desgaste		

08/09/2022
SEÑORES: NORDEX WINDPOWER S.A. / Planta: Parque Eólico Chubut Norte

Ruta Nacional N°237, Km. 1205

- Puerto Madryn - Chubut

INFORME DE ENSAYO

 Equipo: **Chub WTG 17 - Nordex - Delta 4000 N149/4X**


 Componente: **Multiplicadora - WINERGY - PZAB 3600**
Información suministrada por el cliente:

Descripción		
Lubricante	FUCHS RENOLIN UNISYN CLP 320	hs lub.
Muestra Extraída	22/06/2022 (Realizado por el cliente)	hs eq.
Rótulo	-	L agregados

Muestra Nro	22080485
Informe Nro	026442 v.2 Complementario
Muestra Recibida	11/08/2022
Realización de Ensayos	12/08/2022 al 12/08/2022

<u>PROPIEDADES FÍSICAS</u>			<u>22080485</u>	<u>Valores normales</u>
Viscosidad a 100°C	ASTM D7279	mm²/s (cSt)	35,59	
Viscosidad a 40°C	ASTM D7279	mm²/s (cSt)	313,3	min 294,0 ; max 346,0
Índice de viscosidad	ASTM D2270		160	
Análisis espectrométrico (aditivos)				
Magnesio - Mg	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	
Zinc - Zn	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	2	max 20
Fósforo - P	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	170	min 130 ; max 250
Calcio - Ca	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	11	
Boro - B	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	7	
Molibdeno - Mo	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	

<u>ESTABILIDAD QUÍMICA</u>			<u>22080485</u>	<u>Valores normales</u>
Número Ácido - TAN	ASTM D974	mgKOH/g	0,53	max 1,0
pH inicial	ASTM D974		5,60	
TAN - Acidez mineral	ASTM D974		-	
Oxidación	ASTM E2412	Abs/0,1mm	36,50	
Nitración	ASTM E2412	Abs/0,1mm	2,00	



CONTAMINANTES			<u>22080485</u>	<u>Valores normales</u>
Agua (Karl Fischer)	ASTM D6304(c)	mg/kg (ppm)	181	max 300
Densidad Ferrosa - PQI	ASTM D8184		0	max 25
Análisis espectrométrico (desgaste)				
Cobre - Cu	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	max 20
Hierro - Fe	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	15	max 50
Cromo - Cr	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	
Níquel - Ni	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	
Manganeso - Mn	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	
Estaño - Sn	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	
Plomo - Pb	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	
Plata - Ag	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	
Aluminio - Al	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	
Análisis espectrométrico (contaminantes)				
Silicio - Si	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	4	max 30
Sodio - Na	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	3	
Litio - Li	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	
Potasio - K	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	
Bario - Ba	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	
Titanio - Ti	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	
Vanadio - V	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1	
Cuento de partículas por ml				
> 04µm	ASTM D7647	en 1 ml	8367	
> 06µm	ASTM D7647	en 1 ml	1144	
> 10µm	ASTM D7647	en 1 ml	200	
> 14µm	ASTM D7647	en 1 ml	64	
> 21µm	ASTM D7647	en 1 ml	15	
> 38µm	ASTM D7647	en 1 ml	2	
> 70µm	ASTM D7647	en 1 ml	1	
> 100µm	ASTM D7647	en 1 ml	0	

Código ISO de limpieza

ISO 4406

20/17/13

< --/17/14



Lic. Gabriel Lucchiari
Director Técnico

Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses.

Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. El Laboratorio no se responsabiliza por la Impresión ni uso posterior de la información del mismo.

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio, según la Ley N°24.766. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado, excepto que dicha acción se encuentre prohibida por ley.

***** FIN DEL INFORME *****