

26/04/2023





SEÑORES: EREN Services Argentina S.A.U. / Planta: PLANTA EÓLICA MALASPINA

-- Chubut

INFORME DE ENSAYO

Equipo: **WTG 10 - Senvion - 3.6M114NES**
Componente: **Multiplicadora**

Muestra Nro 23040705 - Informe Nro 038381 v.1 Final

CÓDIGO DE ESTADO GENERAL: BUENO 		
SA		<p>Viscosidad: normal, corresponde al grado ISO VG 320.</p> <p>Aditivos: presentes.</p> <p>Envejecimiento: el valor de oxidación es normal. La acidez es algo elevada.</p>
CO		<p>Agua: no se detecta.</p> <p>Sólidos: presentes (el código ISO es elevado en partículas finas). Se observa posible presencia de silicoaluminatos (polvillo ambiental).</p>
DE		<p>Ferroso: leve, mínimo contenido de hierro diluido en el aceite.</p> <p>No ferroso: leve, mínimo contenido de estaño diluido en el aceite.</p> <p>PQI (Densidad ferrosa): nulo.</p>
ACCIÓN		<p>Mantener bajo observación la evolución de la acidez.</p> <p>Revisar filtros de venteo.</p> <p>Repetir control en 6 meses.</p>
Claves: SA = Salud del lubricante, CO = Contaminantes, DE = Desgaste		

26/04/2023

SEÑORES: EREN Services Argentina S.A.U. / Planta: PLANTA EÓLICA MALASPINA

-- Chubut

INFORME DE ENSAYO

Equipo: WTG 10 - Senvion - 3.6M114NES

Componente: Multiplicadora

Información suministrada por el cliente:

Descripción	MUESTRA DE ACEITE GEARBOX	
Lubricante	CASTROL OPTIGEAR SYNTHETIC X 320	hs lub.
Muestra Extraída	05/04/2023 (Realizado por el cliente)	hs eq.
Rótulo	WTG 10	L agregados

Muestra Nro	23040705
Informe Nro	038381 v.1 Final
Muestra Recibida	18/04/2023
Realización de Ensayos	19/04/2023 al 20/04/2023

PROPIEDADES FÍSICAS

23040705

Viscosidad a 100°C	ASTM D7279	mm ² /s (cSt)	38,51
Viscosidad a 40°C	ASTM D7279	mm ² /s (cSt)	314,8
Índice de viscosidad	ASTM D2270		174
Análisis espectrométrico (aditivos)			
Magnesio - Mg	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	8
Zinc - Zn	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	2
Fósforo - P	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	349
Calcio - Ca	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	2249
Boro - B	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Molibdeno - Mo	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	1138

ESTABILIDAD QUÍMICA

23040705

Número Ácido - TAN	ASTM D974	mgKOH/g	1,12
pH inicial	ASTM D974		6,00
TAN - Acidez mineral	ASTM D974		-
Oxidación	ASTM E2412	Abs/0,1mm	1,88
Nitración	ASTM E2412	Abs/0,1mm	2,14

CONTAMINANTES

23040705

Agua (Karl Fischer)	ASTM D6304(c)	mg/kg (ppm)	193,2
---------------------	---------------	-------------	-------

Densidad Ferrosa - PQI	ASTM D8184		0
Análisis espectrométrico (desgaste)			
Cobre - Cu	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Hierro - Fe	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	2
Cromo - Cr	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Níquel - Ni	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Manganeso - Mn	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	5
Estaño - Sn	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	2
Plomo - Pb	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Plata - Ag	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Aluminio - Al	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	24
Análisis espectrométrico (contaminantes)			
Silicio - Si	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	9
Sodio - Na	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	4
Litio - Li	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Potasio - K	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Bario - Ba	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Titanio - Ti	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Vanadio - V	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Conteo de partículas por ml			
> 04µm	ASTM D7647	en 1 ml	6949
> 06µm	ASTM D7647	en 1 ml	1225
> 10µm	ASTM D7647	en 1 ml	218
> 14µm	ASTM D7647	en 1 ml	64
> 21µm	ASTM D7647	en 1 ml	11
> 38µm	ASTM D7647	en 1 ml	0
> 70µm	ASTM D7647	en 1 ml	0
> 100µm	ASTM D7647	en 1 ml	0
Código ISO de limpieza	ISO 4406		20/17/13
Código AS 4059 (Diferencial)	AS 4059		9/7/8/0/8
Clase AS 4059 (Diferencial)	AS 4059		9



Lena Tchicourel
Consultora Técnica

Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses.

Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. El Laboratorio no se responsabiliza por la Impresión ni uso posterior de la información del mismo.

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio, según la Ley N°24.766. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado, excepto que dicha acción se encuentre prohibida por ley.

***** FIN DEL INFORME *****