

01/12/2022

SEÑORES: ARAUCO ARGENTINA S.A. / Planta: PGSM PUERTO GRAL SAN MARTIN - Area: Transformadores

Hipolito Irigoyen y Lisandro de la Torre

2202 - Puerto Gral. San Martín - San Lorenzo - Santa Fe

INFORME DE ENSAYO ET TR 2 - UFC I

Equipo: **AEG Nº4512 - AEG - Genérico - 4512**Componente: **Cuba**

Muestra Nro 22110470 - Informe Nro 031833 v.1 Final

CÓDIGO DE ESTADO GENERAL: MALO						
SA	8	Rigidez dieléctrica: Continúa muy baja. Pérdidas por disipación: No se detectan. Inhibidor de oxidación: Presente. Envejecimiento: No se observa. La acidez es baja. La tensión interfasial es normal.				
СО	1	Agua: Se detecta. Ya advertido en monitoreo anterior. Sólidos: Ausentes. PCB: se detecta 4ppm.				
TR	•	Estado eléctrico: Normal. Calentamiento: No se observa. Arcos: No se observan. Otras fallas: No se observan.				
AIS		Estado general: No evaluado. Vida útil remanente estimada: No evaluado.				



Deshidratar el aceite por tratamiento de termovacío.

ACCIÓN Renovar el relleno del filtro de venteo con silica-gel seco.

Repetir nuevo muestreo finalizado el proceso de deshidratación.

Claves: SA = Salud del aceite dieléctrico, CO = Contaminantes, TR = Transformador (estado eléctrico), AIS = Aislación sólida



01/12/2022

SEÑORES: ARAUCO ARGENTINA S.A. / Planta: PGSM PUERTO GRAL SAN MARTIN - Area: Transformadores

Hipolito Irigoyen y Lisandro de la Torre

2202 - Puerto Gral. San Martín - San Lorenzo - Santa Fe

INFORME DE ENSAYO

!Información suministrada por el cliente:

Ubicación ET TR 2 - UFC I

AEG N°4512 - 2000 kVA - 33 kV - 0,4 kV - Año de fabricación: 1981

Componente: Cuba

Descripción

LubricanteTotal ISOVOLTINE P2hs lub.Muestra Extraída03/11/2022 (Realizado por Laboratorio Lantos)hs eq.

Rótulo 100093 L agregados

Muestra Nro 22110470

Informe Nro 031833 v.1 Final

Muestra Recibida 09/11/2022

Realización de Ensayos 09/11/2022 al 30/11/2022

Análisis anterior

PROPIEDADES DIELÉCTRICAS			22110470	22010693	ESPECIFICACIÓN
	IEC (00.47	0	2.200 11	2 120 111	
Resistividad Volumétrica (20°C)	IEC 60247	Ω.m	3,26e+11	2,13e+11	
Tangente Delta a 90°C	IRAM 2340	x10 ^{−3}	11,0	10,6	máx 100,0
Rigidez Dieléctrica a 20 ± 5 °C (sin	IRAM 2341	kV	18	11	mín 40
agitación)			10	11	
Secuencias sin agitación					
Secuencia 1	IRAM 2341	kV	12,6	9,9	
Secuencia 2	IRAM 2341	kV	23,8	9,3	
Secuencia 3	IRAM 2341	kV	13,8	12,6	
Secuencia 4	IRAM 2341	kV	18,7	13,5	
Secuencia 5	IRAM 2341	kV	15,4	9,2	
Secuencia 6	IRAM 2341	kV	20,9	13,0	
			22110470	22010602	ESPECIFICACIÓN
PROPIEDADES FÍSICAS			22110470	22010693	ESPECIFICACION
Densidad a 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,8584	0,8594	
Densidad a 20°C	ASTM D4052	g/ml	0,8552	0,8563	máx 0,8950
Tensión Interfasial	ASTM D971	dyn/cm	40,0	37,5	mín 28,0
Aspecto	ASTM D1524		claro y brillante	claro y brillante	
Sedimentos	ASTM D1524		ausentes	ausentes	
Agua libre	ASTM D1524		ausentes		




ESTABILIDAD QUÍMICA			22110470	22010693	<u>ESPECIFICACIÓN</u>
Número Ácido - TAN	ASTM D664	mgKOH/g	0,041	0,048	máx 0,150
pH inicial	ASTM D664		6,10	7,00	
TAN - Acidez mineral	ASTM D664		-	-	Negativo
Inhibidor de Oxidación	IEC 60666	g/100mL (%)	0,24	0,30	0,20 - 0,40
CONTAMINANTES			22110470	22010693	ESPECIFICACIÓN
Agua (Karl Fischer)	ASTM D1533-20(a)	mg/kg (ppm)	21,8	36,6	máx 30,0
Agua s/ Jeringa	ASTM D1533-20(a)	mg/kg (ppm)	20,90	35,70	máx 30,00
Humedad en aislante sólido	Oommen	g/100g (%)	2,40	3,50	
CROMATOGRAFÍA DE GASES			22110470	22010693	<u>ESPECIFICACIÓN</u>
DISUELTOS EN EL AISLANTE					
CG - Metano (CH4)	IEC 60567	μL/L (ppm)	2	2	máx 100
CG - Etileno (C2H4)	IEC 60567	μL/L (ppm)	40	37	máx 100
CG - Etano (C2H6)	IEC 60567	μL/L (ppm)	0	0	máx 100
CG - Acetileno (C2H2)	IEC 60567	μL/L (ppm)	0	0	máx 8
CG - Hidrógeno (H2)	IEC 60567	μL/L (ppm)	0	2	máx 300
CG - Monóxido de Carbono (CO)	IEC 60567	μL/L (ppm)	138	202	máx 600
CG - Dióxido de Carbono (CO2)	IEC 60567	μL/L (ppm)	1629	1721	
CG - Oxígeno (O2)	IEC 60567	μL/L (ppm)	22100	22000	
CG - Nitrógeno (N2)	IEC 60567	μL/L (ppm)	63000	66700	
CG - Gases Combustibles	IEC 60567	μL/L (ppm)	180	243	
CG - Gases Totales	IEC 60567	mL/100mL (%)	8,7	9,1	máx 13,0

(*) Estos límites no corresponden a la especificación IEC 60296. Son límites orientativos a partir de los cuales se considera señal de falla.


BIFENILOS POLICLORADOS			<u>22110470</u>	<u>22010693</u>	<u>(**)</u>
PCB	ASTM D4059	mg/kg (ppm)	4,00	3,00	(**)

(**) En provincia de Buenos Aires: máx 2 ppm (OPDS), máx 50 ppm (OPDS 376/18). De acuerdo a la Ley Nacional Argentina Nº 25670/02 "Presupuestos mínimos para la Gestión y Eliminación de los PCB´S" los aceites reciben la siguiente denominación de acuerdo a su contenido de PCB: • menor que 50 ppm: "libres de PCB" • más de 50 ppm: "PCB" Ciertas jurisdicciones pueden tener requisitos más exigentes.


















Andrés Bodner Consultor Técnico Sr.

Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses.

Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. El Laboratorio no se responsabiliza por la Impresión ni uso posterior de la información del mismo.

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio, según la Ley N°24.766. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado, excepto que dicha acción se encuentre prohibida por ley.

*** FIN DEL INFORME ***