





30/01/2024

SEÑORES: Siemens Energy S.A. / Planta: C. T. MANUEL BELGRANO (CAMPANA)
Ruta 9 km 79.5. Camino 14-04 km 2.2
B2804 - Campana - Buenos Aires

INFORME DE ENSAYO

Equipo: **TV 10 - Siemens - -**
Componente: **SKID DE LUBRICACION**

Muestra Nro 24011604 - Informe Nro 053762 v.1 Final

CÓDIGO DE ESTADO GENERAL: REGULAR 		
SA		<p>Viscosidad: corresponde al grado ISO VG 46.</p> <p>Aditivos: presentes</p> <p>Envejecimiento: no se detecta. El valor de oxidación es algo elevado. Se detectan vestigios de sustancias oxidadas. A mantener bajo control.</p>
CO		<p>Agua: no se detecta</p> <p>Sólidos: presentes (el código ISO es algo elevado)</p> <p>Origen: ambiental, materia resinosa</p>
DE		<p>Ferroso: No detectado</p> <p>No ferroso: No detectado</p> <p>PQI (Densidad ferrosa): bajo</p>

ACCIÓN	Purificar el aceite Revisar filtros de venteo Indicar marca comercial del aceite, horas de uso del aceite y horas de uso del equipo. Repetir control en 6 meses
Claves: SA = Salud del lubricante, CO = Contaminantes, DE = Desgaste	

30/01/2024

SEÑORES: Siemens Energy S.A. / Planta: C. T. MANUEL BELGRANO (CAMPANA)

Ruta 9 km 79.5. Camino 14-04 km 2.2
B2804 - Campana - Buenos Aires

INFORME DE ENSAYO

Equipo: **TV 10 - Siemens - -**
Componente: **SKID DE LUBRICACION**


Información suministrada por el cliente:

Descripción		
Lubricante	Genérico Turbina	hs lub.
Muestra Extraída	Sin info (Realizado por el cliente)	hs eq.
Rótulo	-	L agregados

Muestra Nro 24011604
Informe Nro 053762 v.1 Final
Muestra Recibida 25/01/2024
Realización de Ensayos 26/01/2024 al 26/01/2024

<u>PROPIEDADES FÍSICAS</u>			<u>24011604</u>
Viscosidad a 100°C	ASTM D7279	mm ² /s (cSt)	6,552
Viscosidad a 40°C	ASTM D7279	mm ² /s (cSt)	47,03
Índice de viscosidad	ASTM D2270		87
Grado ISO VG	ISO 3448		46

<u>ESTABILIDAD QUÍMICA</u>			<u>24011604</u>
Número Ácido - TAN	ASTM D974	mgKOH/g	0,10
pH inicial	ASTM D974		4,90
TAN - Acidez mineral	ASTM D974		-
Sustancias oxidadas	Blotter test		Vestigios
Sólidos insolubles	Blotter test		Ausencia




Análisis espectrométrico (aditivos)

Magnesio - Mg	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Zinc - Zn	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Fósforo - P	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	9
Calcio - Ca	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Boro - B	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Molibdeno - Mo	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1

CONDICIÓN DE OXIDACIÓN

Oxidación	ASTM E2412	Abs/0,1mm	5,80
Nitración	ASTM E2412	Abs/0,1mm	3,10


24011604



24011604

CONTAMINANTES

Agua (Karl Fischer)	ASTM D6304(b)	mg/kg (ppm)	125,4
Densidad Ferrosa - PQI	ASTM D8184		3
Sedimentos (0,8µm)	ISO 4405	mg/100ml	1,60
Volumen Filtrado	ISO 4405	ml	25



Presenta:

- Apreciables partículas carbonosas de hasta 50µm.
- Escasas partículas cristalinas de hasta 30µm.
- Escasas fibras.
- Apreciable materia resinosa coloidal.
- Impurezas no identificadas.


Análisis espectrométrico (desgaste)

Cobre - Cu	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Hierro - Fe	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Cromo - Cr	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Níquel - Ni	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Manganeso - Mn	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Estaño - Sn	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Plomo - Pb	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Plata - Ag	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Aluminio - Al	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1

**Análisis espectrométrico
(contaminantes)**

Silicio - Si	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Sodio - Na	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Litio - Li	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1

Potasio - K	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Bario - Ba	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Titanio - Ti	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Vanadio - V	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Conteo de partículas por ml			
> 04µm	ASTM D7647	en 1 ml	3233
> 06µm	ASTM D7647	en 1 ml	800
> 10µm	ASTM D7647	en 1 ml	152
> 14µm	ASTM D7647	en 1 ml	49
> 21µm	ASTM D7647	en 1 ml	13
> 38µm	ASTM D7647	en 1 ml	0,0
> 70µm	ASTM D7647	en 1 ml	0,0
> 100µm	ASTM D7647	en 1 ml	0,00
Código ISO de limpieza	ISO 4406		19/17/13
Código AS 4059 (Diferencial)	AS 4059		9/7/8/00/1
Clase AS 4059 (Diferencial)	AS 4059		9





Andrés Bodner
Consultor Técnico Sr.

Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. El Laboratorio no se responsabiliza por la Impresión ni uso posterior de la información del mismo.

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio, según la Ley N°24.766. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado, excepto que dicha acción se encuentre prohibida por ley.

***** FIN DEL INFORME *****