



Cliente Planta Contacto Procedencia Fecha recepción Fecha informe Muestreo por	ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL Aconcagua Energía - EMC 1 - ENTRE LOMAS Martin Gutierrez ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL 29/04/2024 03/05/2024 - Realizado entre 29/04/2024 y 30/04/2024 Realizado por el cliente	Equipo Marca Modelo Nro de serie Lubricante Rótulo	V-2065 Tándem - - Mobil Pegasus 1005	Componente Volumen (L) Agregado Cambio lubricante Cambio filtro Nro. informe	Motor a Gas - G3516 - - - - 24041834
	INFORMACION PROVISTA POR EL CLIENTE				

INFORME (059554 v.1 - Final)

	Fecha	Horas/Km				
1	24041834 24/04/2024	Equipo 15948hs Componente 15948hs Lubricante 1850hs	La viscosidad corresponde a un SAE 40. Los valores de oxidación y sulfatación es elevado, el valor de nitración se encuentra dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) es elevado. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente o agua reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran dentro del rango normal. Se recomienda el cambio del aceite dado que la acidez, oxidación y sulfatación se encuentran elevados. A fin de observar la evolución tome una muestra a las 250 Hs.			
			2	24031526 12/03/2024	Equipo 14959hs Componente -hs Lubricante 839hs	La viscosidad corresponde a un SAE 40. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) es alto. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente o agua reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran dentro del rango normal. Se recomienda refrescar con aceite nuevo o planificar el cambio dado que la acidez se encuentra elevada. A fin de observar la evolución tome una muestra a las 250 Hs.
						3
4	-	Equipo -- Componente -- Lubricante --				

DATOS ANALÍTICOS:

	Fe	Cr	Mo	Al	Cu	Pb	Sn	Ag	Ni	V	Ti	Si	Na	K	B	Mg	Ca	Ba	Zn	P	S	Cl	Hollín	Comb	Agua	Glicol	Ox	NOx	SOx	PQI	TBN	TAN	pH In
1	16	<1	<1	7	<1	4	<1	<1	<1	<1	<1	2	3	<1	78	8	1769	<1	400	357	-	-	0.1	-	489.0	<150	28.30	12.80	26.10	0	3.50	2.91	4.20
2	12	<1	<1	6	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	2	3	1	86	8	1631	<1	351	329	-	-	0.1	-	419.4	-	23.80	11.40	22.80	0	3.80	2.86	3.70
3	9	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	95	8	1680	<1	365	333	-	-	0.1	-	487.2	-	16.40	9.80	18.20	0	4.30	2.97	4.80
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ISO 4406	>4	>6	>10	>14	>21	>38	>70	>100	Filtr	FP	V40	V100	IV
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.0	15.29	101
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.8	14.61	101
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.2	13.9	115
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

METODOS Y UNIDADES							
Elementos (µg/g)	ASTM D5185	Agua KF (µg/g)	ASTM D6304	Sulfatación (abs/0.1mm)	ASTM E2412	Conteo Partículas	ASTM D7647
Hollín (%)	ASTM E2412	Glicol (%)	ASTM E2412	PQI	Analex PQI	Filtración (mg/100mL)	ISO 4405
Combustible (%)	Interno	Oxidación (abs/0.1mm)	ASTM E2412	TBN (mg KOH/g)	ASTM D2896	Viscosidad (mm²/s - cSt)	ASTM D7279
Agua Crackle (%)	Interno	Nitración (abs/0.1mm)	ASTM E2412	TAN (mg KOH/g)	ASTM D974	Índice de viscosidad	ASTM D2270

Especificación suministrada por el cliente. Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses. Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.

FIN DE INFORME

Firma:

Jorge Palma
Consultor Técnico Senior