



<b>Ciudad</b>	ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL	<b>INFORMACION PROVISTA POR EL CLIENTE</b>			
<b>Planta</b>	Exxon 6855HP - BAJO EL CHOIQUE	<b>Equipo</b>	77088	<b>Componente</b>	Motor a Gas Compresión (NGCE) - Waukesha - L7042GSI
<b>Contacto</b>	"Hernan Rodriguez 6855 HP"	<b>Marca</b>	Tándem	<b>Volumen (L)</b>	-
<b>Procedencia</b>	ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL	<b>Modelo</b>	Tandem	<b>Agregado</b>	-
<b>Fecha recepción</b>	23/05/2024	<b>Nro de serie</b>	-	<b>Cambio lubricante</b>	-
<b>Fecha informe</b>	28/05/2024 - Realizado entre 23/05/2024 y 24/05/2024	<b>Lubricante</b>	Mobil Pegasus 805	<b>Cambio filtro</b>	Si
<b>Muestreo por</b>	Realizado por el cliente	<b>Rótulo</b>		<b>Nro. informe</b>	24051092

### INFORME (061123 v.1 - Final)

	Fecha	Horas/Km	
1	24051092 28/04/2024	<b>Equipo</b> 49052hs <b>Componente</b> 49052hs <b>Lubricante</b> 9772hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta presencia con polvo ambiente reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran dentro del rango normal. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.
2	24040048 22/03/2024	<b>Equipo</b> 48172hs <b>Componente</b> 48172hs <b>Lubricante</b> 8868hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran dentro del rango normal. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.
3	24030594 04/03/2024	<b>Equipo</b> 17948hs <b>Componente</b> 17948hs <b>Lubricante</b> 4377hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran dentro del rango normal. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.
4	24011690 18/01/2024	<b>Equipo</b> 46671hs <b>Componente</b> 46671hs <b>Lubricante</b> 7367hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran dentro del rango normal. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.

### DATOS ANALÍTICOS:

	Fe	Cr	Mo	Al	Cu	Pb	Sn	Ag	Ni	V	Ti	Si	Na	K	B	Mg	Ca	Ba	Zn	P	S	Cl	Hollín	Comb	Agua	Glicol	Ox	NOx	SOx	PQI	TBN	TAN	pH In
1	3	<1	<1	7	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	2	1	<1	1	8	1811	<1	406	385	-	-	0.1	-	334.2	ND	14.40	6.90	21.50	1	5.10	1.48	6.00
2	8	<1	4	6	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	3	9	17	1	5	1196	<1	299	244	-	-	0.1	-	606.7	-	14.00	6.60	21.20	0	5.00	1.00	5.30
3	5	<1	<1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	3	1	1	<1	8	1995	<1	436	363	-	-	0.1	-	435.6	-	14.70	6.80	21.60	0	5.00	1.18	5.10
4	4	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	1	<1	6	1848	<1	419	367	-	-	0.1	-	401.6	-	15.20	6.90	21.80	0	5.00	1.02	6.20

	ISO 4406	>4	>6	>10	>14	>21	>38	>70	>100	Filtr	FP	V40	V100	IV
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.1	14.23	99
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.6	14.17	98
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.8	14.51	99
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.2	14.67	101

METODOS Y UNIDADES							
Elementos (µg/g)	ASTM D5185	Agua KF (µg/g)	ASTM D6304	Sulfatación (abs/0.1mm)	ASTM E2412	Conteo Partículas	ASTM D7647
Hollín (%)	ASTM E2412	Glicol (%)	ASTM E2412	PQI	Analex PQI	Filtración (mg/100mL)	ISO 4405
Combustible (%)	Interno	Oxidación (abs/0.1mm)	ASTM E2412	TBN (mg KOH/g)	ASTM D2896	Viscosidad (mm²/s - cSt)	ASTM D7279
Agua Crackle (%)	Interno	Nitración (abs/0.1mm)	ASTM E2412	TAN (mg KOH/g)	ASTM D974	Índice de viscosidad	ASTM D2270

**Especificación suministrada por el cliente.** Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses. Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.

\*\*\*FIN DE INFORME\*\*\*

Firma:

Pablo Martín  
Gerente WearCheck