



Cliente Planta Contacto Procedencia Fecha recepción Fecha informe Muestreo por	ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL YPF S.A - USP 8 - LOMA CAMPANA Walter Gomez ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL 27/02/2024 12/03/2024 - Realizado entre 27/02/2024 y 12/03/2024 Realizado por el cliente	Equipo Marca Modelo Nro de serie Lubricante Rótulo	V-3479 Tándem Tándem - Mobil Pegasus 1005	Componente Volumen (L) Agregado Cambio lubricante Cambio filtro Nro. informe	Motor a Gas - Waukesha - L7042GSI - - No No 24021617
	INFORMACION PROVISTA POR EL CLIENTE				

INFORME (055557 v.2 - Complementario) - Cambios marcados con (§)

	Fecha	Horas/Km		
1	24021617 17/02/2024	Equipo 14200hs Componente -hs Lubricante 3648hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable, cerca del limite superior admisible. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente reportable. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran dentro del rango normal. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.	
2	24020161 02/02/2024	Equipo 18226hs Componente -hs Lubricante 2808hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente reportable. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran dentro del rango normal. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.	
3	23121485 17/12/2023 LL10000366	Equipo 17581hs Componente -hs Lubricante 2112hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Los valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.	
4	23110838 30/10/2023	Equipo 16891hs Componente 16891hs Lubricante 912hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Los valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.	

DATOS ANALÍTICOS:

	Fe	Cr	Mo	Al	Cu	Pb	Sn	Ag	Ni	V	Ti	Si	Na	K	B	Mg	Ca	Ba	Zn	P	S	Cl	Hollín	Comb	Agua	Glicol	Ox	NOx	SOx	PQI	TBN	TAN	pH In
1	8	<1	1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	5	5	74	14	1679	<1	355	339	-	-	0.1	-	581.8	ND	16.60	10.20	18.50	0	3.90	2.26	4.50
2	7	<1	2	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	5	6	64	11	1712	<1	349	318	-	-	0.1	-	542.7	ND	16.20	9.90	18.30	1	4.30	2.04	5.20
3	5	<1	1	5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	4	5	7	56	10	1744	<1	321	324	-	-	0.1	-	403.8	ND	14.20	8.90	17.10	1	4.20	1.22	5.10
4	<1	<1	<1	5	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	3	6	4	60	9	1472	<1	278	140	-	-	0.1	-	-	-	13.20	8.40	16.40	2	4.90	0.85	5.00

	ISO 4406	>4	>6	>10	>14	>21	>38	>70	>100	Filtr	FP	V40	V100	IV
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.2	13.87	103
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.1	13.69	103
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.9	13.59	104
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.9	13.59	106

METODOS Y UNIDADES							
Elementos (µg/g)	ASTM D5185	Agua KF (µg/g)	ASTM D6304	Sulfatación (abs/0.1mm)	ASTM E2412	Conteo Partículas	ASTM D7647
Hollín (%)	ASTM E2412	Glicol (%)	ASTM E2412	PQI	Analex PQI	Filtración (mg/100mL)	ISO 4405
Combustible (%)	Interno	Oxidación (abs/0.1mm)	ASTM E2412	TBN (mg KOH/g)	ASTM D2896	Viscosidad (mm²/s - cSt)	ASTM D7279
Agua Crackle (%)	Interno	Nitración (abs/0.1mm)	ASTM E2412	TAN (mg KOH/g)	ASTM D974	Índice de viscosidad	ASTM D2270

Especificación suministrada por el cliente. Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses. Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.

FIN DE INFORME

Firma:

Jorge Palma
Consultor Técnico Senior