




CONSTRUCTION EQUIPMENT

VOLVO L150 61705 - TRANSMISSION (AUTO)



Sample No: VCP381849
Oil Type: Transmission Oil
Job No:



SAMPLE INFORMATION

Sample Number	VCP381849	VCP093029	---	---
Sample Date	14 Apr 2023	25 May 2010	---	---
Machine Hours	20100	58114	---	---
Oil Hours	0	0	---	---
Oil Changed	Changed	Changed	---	---
Sample Status	NORMAL	NORMAL	---	---

STRONGCO INC

1575 RUE BERSIMIS
 CHICOUTIMI, QC
 CA G7K 1G9
 Contact: Dany Levesque
 dlevesque@strongco.com
 T: (418)690-1724
 F: (418)690-5002



OIL CONDITION

Visc @ 40°C	cSt	25.6	73.0	---	---
-------------	-----	-------------	------	-----	-----



CONTAMINATION

Silicon	ppm	6	8	---	---
Sodium	ppm	4	2	---	---
Potassium	ppm	1	0	---	---



WEAR METALS

Iron	ppm	20	16	---	---
Copper	ppm	4	13	---	---
Lead	ppm	0	185	---	---
Tin	ppm	0	1	---	---
Aluminum	ppm	4	8	---	---
Chromium	ppm	0	<1	---	---
Molybdenum	ppm	0	200	---	---
Nickel	ppm	<1	0	---	---
Titanium	ppm	0	<1	---	---
Silver	ppm	0	<1	---	---
Manganese	ppm	<1	<1	---	---
Vanadium	ppm	0	<1	---	---



ADDITIVES

Calcium	ppm	100	3263	---	---
Magnesium	ppm	<1	10	---	---
Zinc	ppm	15	1457	---	---
Phosphorus	ppm	217	1313	---	---
Barium	ppm	0	<1	---	---
Boron	ppm	70	138	---	---

Diagnosis

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indiqua que ce fluide est du Mineral ATF. Veuillez confirmer la viscosité de l'huile et veuillez préciser la marque de votre prochain échantillon. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide. L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0230
Unique No: 5565657
Signed: Wes Davis
Report Date: 20 Apr 2023




CONSTRUCTION EQUIPMENT




GRAPHS

Ferrous Alloys



Non-ferrous Metals



Viscosity @ 40°C

