



CONSTRUCTION EQUIPMENT

QSL 387404 VOLVO L260H 1073 - TRANSMISSION (AUTO)



Sample No: VCP393090

Oil Type: DEXRON III

Job No: 387404



SAMPLE INFORMATION

Sample Number	VCP393090	---	---	---
Sample Date	05 Dec 2023	---	---	---
Machine Hours	5673	---	---	---
Oil Hours	0	---	---	---
Oil Changed	Not Chngd	---	---	---
Sample Status	NORMAL	---	---	---

STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)

175, rue de Rotterdam
St-Augustin-de-Desmaures, QC
CA G3A 2K2

Contact: Michel Lepage
mlepage@strongco.com

T: (418)870-1700

F: (418)870-1701



OIL CONDITION

Visc @ 40°C	cSt	█ 31.0	---	---	---
-------------	-----	--------	-----	-----	-----



CONTAMINATION

Water	%	NEG	---	---	---
Silicon	ppm	█ 7	---	---	---
Sodium	ppm	█ 3	---	---	---
Potassium	ppm	█ <1	---	---	---



WEAR METALS

Iron	ppm	█ 95	---	---	---
Copper	ppm	█ 4	---	---	---
Lead	ppm	█ <1	---	---	---
Tin	ppm	█ 0	---	---	---
Aluminum	ppm	█ 3	---	---	---
Chromium	ppm	█ <1	---	---	---
Molybdenum	ppm	█ 0	---	---	---
Nickel	ppm	█ <1	---	---	---
Titanium	ppm	0	---	---	---
Silver	ppm	█ <1	---	---	---
Manganese	ppm	█ 2	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



ADDITIVES

Calcium	ppm	46	---	---	---
Magnesium	ppm	█ 1	---	---	---
Zinc	ppm	█ 35	---	---	---
Phosphorus	ppm	█ 212	---	---	---
Barium	ppm	█ <1	---	---	---
Boron	ppm	█ 80	---	---	---

Diagnosis

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indiqua que ce fluide est du (GENERIC) DEXRON III. Veuillez confirmer. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide. L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0228

Unique No: 5695410

Signed: Wes Davis

Report Date: 11 Dec 2023




CONSTRUCTION EQUIPMENT




GRAPHS


Iron (ppm)




Lead (ppm)




Aluminum (ppm)




Chromium (ppm)




Copper (ppm)



Silicon (ppm)



Viscosity @ 40°C



Additives

