



CONSTRUCTION EQUIPMENT

RSM 376667 VOLVO A30G 752845 - UNKNOWN COMPONENT



Sample No: VCP392423
Oil Type: VOLVO PREMIUM GEAR OIL 80W-90 GL-5
Job No: 376667



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

| | | | | |
|----------------------|-------------|-----|-----|-----|
| Numéro d'échant. | VCP392423 | --- | --- | --- |
| Date d'échant. | 01 Sep 2023 | --- | --- | --- |
| Heures de la Machine | 592 | --- | --- | --- |
| Heures de l'huile | 0 | --- | --- | --- |
| Huile changée | Changed | --- | --- | --- |
| Statut de l'échant. | NORMAL | --- | --- | --- |

STRONGCO INC
1575 RUE BERSIMIS
CHICOUTIMI, QC
CA G7K 1G9
Contact: Mario Tremblay
mtremblay@strongco.com
T: (418)690-1724
F: (418)690-5002



ÉTAT D'HUILE

| | | | | | |
|-----------|-----|------|-----|-----|-----|
| Visc 40°C | cSt | 90.5 | --- | --- | --- |
|-----------|-----|------|-----|-----|-----|



CONTAMINATION

| | | | | | |
|-----------|-----|----|-----|-----|-----|
| Silicium | ppm | 37 | --- | --- | --- |
| Sodium | ppm | 8 | --- | --- | --- |
| Potassium | ppm | 3 | --- | --- | --- |



M TAUX D'USURE

| | | | | | |
|-----------|-----|----|-----|-----|-----|
| Fer | ppm | 47 | --- | --- | --- |
| Cuivre | ppm | 1 | --- | --- | --- |
| Plomb | ppm | 0 | --- | --- | --- |
| Étain | ppm | 0 | --- | --- | --- |
| Aluminium | ppm | 5 | --- | --- | --- |
| Chrome | ppm | <1 | --- | --- | --- |
| Molybdène | ppm | 5 | --- | --- | --- |
| Nickel | ppm | <1 | --- | --- | --- |
| Titane | ppm | 0 | --- | --- | --- |
| Argent | ppm | 0 | --- | --- | --- |
| Manganèse | ppm | 2 | --- | --- | --- |
| Vanadium | ppm | 0 | --- | --- | --- |



ADDITIFS

| | | | | | |
|-----------|-----|------|-----|-----|-----|
| Calcium | ppm | 37 | --- | --- | --- |
| Magnésium | ppm | 5 | --- | --- | --- |
| Zinc | ppm | 41 | --- | --- | --- |
| Phosphore | ppm | 2420 | --- | --- | --- |
| Baryum | ppm | <1 | --- | --- | --- |
| Bore | ppm | 201 | --- | --- | --- |

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez fournir des données plus complètes lors du prochain échantillon. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'échantillon. La viscosité de l'échantillon se situe dans la portée de l'SAE 75W90; nous vous conseillons de vérifier. L'état de l'échantillon est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0230
Unique No: 5633817
Signed: Kevin Marson
Report Date: 07 Sep 2023



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

