

Identité de la machine

HUSKY 283347

Composant

Système hydraulique

Fluide

TOTAL AZOLLA ZS 46 (200 LTR)

DIAGNOSTIC

Recommandation

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Usure

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Contamination

La propreté du système est acceptable pour votre objectif de propreté ISO 4406. La teneur en eau est négligeable. La propreté du système et du fluide est acceptable.

État Du Fluide

Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.






INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.	Client Info				ST41477	ST43142	---
Date d'échant.	Client Info				13 Sep 2023	19 Oct 2022	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info			0	0	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info			0	0	---
Huile changée		Client Info			N/A	N/A	---
Statut de l'échant.					NORMAL	NORMAL	---

MÉTALUX D'USURE			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>20		2	3	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20		<1	<1	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>20		<1	0	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)			0	0	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)			0	0	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20		<1	<1	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>20		0	0	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>20		2	4	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>20		0	0	---
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)			0	<1	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)			0	0	---
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)			0	0	---
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)			0	0	---

ADDITIFS			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)			2	2	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)			0	<1	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)			<1	<1	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)			0	<1	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)			1	2	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)			156	500	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)			224	330	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)			103	342	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)			3898	1877	---
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)			<1	<1	---

CONTAMINANTS			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>15		<1	<1	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)			<1	1	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20		<1	<1	---
Eau	%	ASTM D6304*	>0.05		0.007	0.019	---
ppm d'eau	ppm	ASTM D6304*	>500		75.6	192.2	---

PROPRETÉ DU FLUIDE			methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Particules >4µ		ASTM D7647	>2500		196	176	---
Particules >6µ		ASTM D7647	>640		62	31	---
Particules >14µ		ASTM D7647	>80		8	4	---
Particules >21µ		ASTM D7647	>20		3	1	---
Particules >38µ		ASTM D7647	>4		1	0	---
Particules >71µ		ASTM D7647	>3		0	0	---
Propreté de l'huile		ISO 4406 (c)	>18/16/13		15/13/10	15/12/9	---




FLUID DEGRADATION		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*		0.24	0.53	---





VISUEL		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Précipié	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.05	NEG	NEG	---
Eau libre	scalar	Visual*		NEG	NEG	---

PROPRIÉTÉS DU FLUID		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	46	47.3	47.5	---

IMAGES DE L'ÉCHANTILLON methode limite/base actuel passé1 passé2



GRAPHIQUES



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : ST41477 **Reçu** : 19 Sep 2023
N° de laboratoire : 02583578 **Diagnostiqué** : 21 Sep 2023
Numéro unique : 5644643 **Diagnostiqueur** : Bill Quesnel
Analyse : IND 2 (Additional Tests: KF)

BERRY GLOBAL
 33 TAYLOR WATERLOO
 QUEBEC CITY, QC
 CA J0E 2N0
 Contact: Vincent Filion
 vincentfilion@berrycglobal.com
 T: (450)539-2772
 F:

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.