




RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

Secteur
CRC (4801)
 Identité de la machine
48-1001-01 10T

Composant
Motoréducteur
 Fluide
MOBILGEAR 600 XP 220 (20 LTR)

Sample Rating Trend



NORMALE



DIAGNOSTIC

Recommandation

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Usure

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Contamination

Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

État Du Fluide

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.	Client Info			WC0861356	WC21032528	WC21031696
Date d'échant.	Client Info			24 Nov 2023	04 Nov 2018	28 Nov 2017
Âge d la Machine	hrs	Client Info		1	0	0
Âge de l'huile	hrs	Client Info		1	0	0
Huile changée	Client Info			N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	ABNORMAL

CONTAMINATION		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Essence	WC Method	>4.0		<1.0	<1.0	<1.0
L'eau	WC Method	>0.1		NEG	NEG	NEG
Glycol	WC Method			NEG	NEG	NEG


MÉTAUX D'USURE		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>30	24	33	▲ 84
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	0	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	2	5
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	<1	1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>25	2	1	5
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	0
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	0

ADDITIFS		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		9	8	23
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	<1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	3
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	0
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		415	417	411
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		4	3	12
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		1992	2104	4759
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	3


CONTAMINANTS		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>15	20	22	4
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	1	4
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	0	<1

INFRA-RED		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
% de suie	%	ASTM D7844*		0	0	0
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	2.9	3.2	3.4
Sulfatation	Abs./1mm	ASTM D7415*	>30	47.1	48.7	51.4

Viscosité 40°C



Viscosité 40°C




FLUID DEGRADATION	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Oxydation	Abs./1mm	ASTM D7414*	>25	55.8	58.3 / 55.0

VISUEL	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE ▲ LIGHT
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Préципиé	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG
Eau libre	scalar	Visual*		NEG	NEG


PROPRIÉTÉS DU FLUID	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	220	220	213
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	19.0	29.8	24.9
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	97	176	146

GRAPHIQUES


Alliages ferreux



Métaux non-ferreux



Viscosité 100°C



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : WC0861356 **Reçu** : 30 Nov 2023
N° de laboratoire : 02599907 **Diagnostiqué** : 30 Nov 2023
Numéro unique : 5684987 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson
Analyse : IND 1 (Additional Tests: KV40, VI)

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

RTA - UGB
 C.P. 900
 Ville de la Baie, QC
 CA G7B 4G9
 Contact: Alcan Epc
 mathieu.tremblay2@riotinto.com
 T: (418)697-9568
 F: (418)697-9550