




# RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

Sample Rating Trend

ISO(LES NORMES)



Secteur  
**STRONGCO EQUIPMENT [02622906]**  
 Identité de la machine  
**VOLVO EC550EL 310220**  
 Composant  
**Système hydraulique**  
 Fluid  
**PANOLIN HLP SYNTH 46 (--- LTR)**



## DIAGNOSTIC

### ● Recommendation

Nous recommandons le remplacement des filtres de ce composant. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

### Usure

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

### ● Contamination

Il y a une légère quantité de limon (particules de 4 à 14 microns) dans l'huile. Il y a une faible concentration (<5.0%) d'huile minérale présente dans le fluide. La teneur en eau est négligeable.

### État Du Fluide

Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

## INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.	Client Info		<b>WC</b>	---	---
Date d'échant.	Client Info		<b>17 Mar 2024</b>	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info	<b>15</b>	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info	<b>0</b>	---	---
Huile changée	Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Statut de l'échant.			<b>ATTENTION</b>	---	---

## MÉTALUX D'USURE

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>0</b>	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>0</b>	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>&lt;1</b>	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>0</b>	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>150	<b>1</b>	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>0</b>	---
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---

## ADDITIFS






	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>&lt;1</b>	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>0</b>	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>0</b>	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>0</b>	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>0</b>	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>1</b>	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1700	<b>1592</b>	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>4</b>	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	1350	<b>1426</b>	---
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---

## CONTAMINANTS

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>2</b>	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	---
Eau	%	ASTM D6304*	>0.05	<b>0.035</b>	---
ppm d'eau	ppm	ASTM D6304*	>500	<b>352</b>	---

## INFRA-RED

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
% de suie	%	ASTM D7844*		<b>0</b>	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*		<b>4.1</b>	---
Sulfatation	Abs./1mm	ASTM D7415*		<b>159.4</b>	---
Contenu en huile minérale	%	ASTM D7418*	<5.0%	<b>&lt;5.0</b>	---



**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : WC  
**N° de laboratoire** : 02622908  
**Numéro unique** : 5748027  
**Analyse** : MOB 2 ( Additional Tests: TAN Man )

**Reçu** : 18 Mar 2024  
**Tested** : 20 Mar 2024  
**Diagnostiqué** : 20 Mar 2024 - Kevin Marson

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

**Envirolin Canada**

520 rue Adanac  
 Quebec, QC  
 CA G1C 7B7

Contact: Patrick Levesque  
 patrick.levesque@envirolin.com

T: (418)623-1216

F: (418)660-8889

PROPRETÉ DU FLUIDE	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Particules >4µ	ASTM D7647	>2500	<b>3040</b>	---	---
Particules >6µ	ASTM D7647	>640	<b>510</b>	---	---
Particules >14µ	ASTM D7647	>80	<b>35</b>	---	---
Particules >21µ	ASTM D7647	>20	<b>9</b>	---	---
Particules >38µ	ASTM D7647	>4	<b>2</b>	---	---
Particules >71µ	ASTM D7647	>3	<b>2</b>	---	---
Propreté de l'huile	ISO 4406 (c)	>18/16/13	<b>19/16/12</b>	---	---

FLUID DEGRADATION	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	<b>155.8</b>	---	---
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*	<b>0.58</b>	---	---

VISUEL	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Métal blanc	scalar	Visual*	<b>NONE</b>	---	---
Bronze	scalar	Visual*	<b>NONE</b>	---	---
Précipié	scalar	Visual*	<b>NONE</b>	---	---
Limon	scalar	Visual*	<b>NONE</b>	---	---
Débris	scalar	Visual*	<b>NONE</b>	---	---
Saleté	scalar	Visual*	<b>NONE</b>	---	---
Apparence	scalar	Visual*	<b>NORML</b>	---	---
Odeur	scalar	Visual*	<b>NORML</b>	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	<b>NEG</b>	---	---
Eau libre	scalar	Visual*	<b>NEG</b>	---	---

PROPRIÉTÉS DU FLUID	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	47.0	<b>46.5</b>	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	8.1	<b>8.6</b>	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	146	<b>165</b>	---

IMAGES DE L'ÉCHANTILLON	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Coluer				no image	no image
Fond				no image	no image



# RAPPORT DE CONTENU EN HUILE MINERALE

PASS




Secteur  
**STRONGCO EQUIPMENT [02622906]**  
 Identité de la machine  
**VOLVO EC550EL 310220**  
 Composant  
**Système hydraulique**  
 Fluid  
**PANOLIN HLP SYNTH 46 (--- LTR)**


## ANALYSE SPECTRAL

		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>4</b>	---	---
Contenu en huile minérale	%	ASTM D7418*	<5.0%	<b>&lt;5.0</b>	---	---


### FT-IR - Esters 1



### FT-IR - Esters II



### FT-IR Spectrum (Absorbance)



ISO 17025:2017  
 Accredited  
 Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : WC  
**N° de laboratoire** : 02622908  
**Numéro unique** : 5748027  
**Analyse** : MOB 2 ( Additional Tests: TAN Man )  
**Reçu** : 18 Mar 2024  
**Tested** : 20 Mar 2024  
**Diagnostic** : 20 Mar 2024 - Kevin Marson

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

### Envirolin Canada

520 rue Adanac  
 Quebec, QC  
 CA G1C 7B7

Contact: Patrick Levesque  
 patrick.levesque@envirolin.com

T: (418)623-1216  
 F: (418)660-8889

*Cette page est intentionnellement laissée blanche*